



ASTRAOIL TEAK BS olej na dřevo

1) Kód produktu:		2) Základní technologická specifikace:	
AUS.OL.004		Ochranný a zušlechťující olej na dřevo	
3) Hlavní produktová charakteristika:			
Vynikající penetrační vlastnosti		V tónovaném provedení vysoká odolnost vůči UV záření	
Vhodný pro kolorování dřeva		Snadná údržba upravených povrchů	
4) Doporučené použití:			
Venkovní a vnitřní povrchová úprava výrobků ze dřeva. Dělení dle ČSN 927/1: Rozměrově nestabilní a polostabilní výrobky ze dřeva, podmíněně i rozměrově stabilní. Určen pro ochranné a kolorovací nátěry dřeva, vč. hůře nasákavých, tj. např. exotických, včetně akátu, červeného cedru aj. Vhodný pro hluboce zapouštějící nátěry dřevěných teras, roštů, treláží i dřevěných fasád. Není vhodný pro povrchovou úpravu dětských hraček dle EN 71-3.			
5) Doporučené způsoby zpracování:			
Natíráním, houbou, máčením			
6) Fyzikálně-chemické vlastnosti (20°C)			
Vzhled		: Nízkoviskózní, světležlutá kapalina	
Pevný podíl min. (hmotn., ± 2%)		: 31	
VOC max. (hmotn., ± 2%)		: 69	
Specifická hmotnost (kg/l)		: 0,82	
Dodaná viskozita (Výtokový pohárek dle ČSN ISO 2431, Ø 4 mm, ± 10%)		: 13	
7) Základní technologické údaje			
Spotřeba v jedné vrstvě (g/m²)		: 50 – 60 v závislosti na dřevině	
Doporučený počet vrstev		: max 2	
8) Technologické doby zasychání (20°C, φ = 45 - 65 %):			
- k manipulaci		: 18 – 24 h	
- přetíratelnost		: > 24 h	
- konečné vytvrzení tónovaných verzí		: 48 h	
9) Doporučené ředění přípravku v případě tvrdých dřevin (dub, jasan, exot. dřeviny aj.)			
	Hmotn. %	Obj. %	
ASTRAOIL TEAK BS	100	100	
SINTO THINNER WS nebo S 6006	0 - 20	0 - 20	
Důležité: Před odběrem požadované porce nátěrové hmoty z dodaného obalu je nutno jeho obsah důkladně promíchat !			
10) Tónování			
Tónovací pasty MONOPAST			
11) Obecné pokyny pro zpracování			
V případě povrchové úpravy dřev s možným výskytem pryskyřic (borovice) je nutno povrch nejdříve omýt nitroředidlem. Dodané obaly nejprve dobře promíchejte a proveďte kontrolní nátěr na malém kousku zpracovávané dřeviny ke zjištění odstínové shody. Obsah vlhkosti v dřevě nesmí překročit 14 %. Nátěr neprovádějte při teplotách nižších 10-ti °C a vyšších než 28°C. Pokud charakter výrobku vyžaduje zpracování ve venkovních podmínkách, nepracujte za vlhkého počasí a v případě, že na upravované plochy svítí ostré slunce. U terasových profilů je nutné důkladné napuštění jejich konců. Vhodné je nátěr provádět před montáží terasy po obvodu profilu, což má příznivý vliv na rozměrovou stabilitu konstrukce i na celkovou (konstrukční) životnost výrobku. V případě hůře nasákavých dřevin je nutno přebytek přípravku z povrchu, zhruba po půl hodině, setřít. Použijte nejlépe objemnější bavlněnou textilií.			



12) Varování:

K prevenci možného samovznícení je nutno hadry a jiné nasákové substráty kontaminované prostředkem ASTRAOIL TEAK BS, před jejich konečnou likvidací, vložit do nádoby s vodou. Pracovní prostředí je nutno udržovat v čistém stavu.

13) Velikost prodejních obalů:

ASTRAOIL TEAK BS: 0.9 lt, 4.5 lt, 22.5 lt

14) Poznámka:

Doba skladování přípravku ASTRAOIL TEAK BS, pokud je skladován v originálně uzavřených obalech a na chladném místě, je 24 měsíců od dodání. Je-li přípravek tónován, je nutno věnovat zvláštní pozornost důkladnému promíchání obsahu obalu tak, aby byly ze dna vymíchány veškeré sedimentované pigmenty.

15) Certifikace, zkušební metody, použité normy :

Zákonné podklady testací: Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí obytných místností některých staveb. Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na nejlepších znalostech firmy ASTRA Vernici S.r.l. Tento dokument však není právním dokumentem na základě kterého jsou poskytovány záruky nebo je přebírána odpovědnost za výsledek povrchové úpravy. K zodpovězení dotazů týkajících se aplikace nátěrové hmoty, které by doplňovaly informace uvedené v tomto Technickém listu, se obraťte na technické oddělení společnosti ASTRA Vernici S.r.l. Výrobní postupy vyplývající ze znění tohoto Technického listu musí vždy počítat s nanášením nátěrové hmoty na takovou dřevinu, která byla před zahájením aplikace zpracována za optimálních podmínek (teplota, vlhkost, atd.)

