

 <h2>HOLZÖL Olej na pochozí plochy protiskluzný</h2>		
Kód hlavního produktu	Označení originálního produktu	Název a označení podpůrného produktu
7FL/00/10	HOLZÖL Antislip Floor-Oil	Ředidlo S6006, Nízkoaromátové ředidlo SPIRDANE D40 (rychleschnoucí) nebo SPIRDANE D60 (pomaluschnoucí)
Obecná produktová charakteristika	<p>HOLZÖL Olej na pochozí plochy protiskluzný je kompozicí přírodních olejů a vylepšujících polyurethanových pryskyřic. Vyznačuje se protiskluznými vlastnostmi a minimalizuje tak pravděpodobnost uklouznutí zvláště u rizikových typů podrážek.</p> <p>Je vhodný k povrchové úpravě všech typů vnitřních podlah, schodů a prahů ať už z dřeva tvrdých pórovitých nebo jemně pórovitých, listnatých i jehličnatých dřevin.</p> <p>Výsledkem aplikace oleje je na omak příjemně hladký a zároveň vůči pochozímu zatížení odolný povrch.</p>	
Tónování odstínů	Samotný olej není dodáván v tónovaném provedení. Je však možné aplikovat mořící olej EZEOL k dosažení některého z řady dostupných odstínů.	
Ředění	Olej je přizpůsoben, po dokonalém promíchání, k bezprostřednímu použití bez ředění. Pokud během skladování došlo k jeho zhoustnutí, je možno roztok mírně přředit výše doporučenými ředidly. Při jejich zpracování se řiďte pokyny výrobce. Při použití ředidla je nutno vzít v úvahu, že při povrchové úpravě velkých ploch (podlahy) dochází k vyšší expozici těkavých látek v prostoru. Vhodnější je proto použití nízkoaromátových ředidel. Vždy je nutné dobré odvětrání během zpracování i během zasychání.	
Zpracovatelské údaje	<p>Doba schnutí k manipulaci: 8 - 12 hodin (při 23°C a 50%-ní relat. vlhkosti vzduchu) Doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami: 8 - 12 hodin.</p> <p>Uvedené údaje závisí na množství nátěrové hmoty aplikované na jednotku plochy a absorpčních vlastnostech (hustotě) dřeva.</p>	
Čištění pracovních pomůcek	Ředidlo SPIRDANE D60, příp. ředidla řady S dostupná v běžné maloobchodní síti.	
Spotřeba	12 – 24 m ² z jednoho litru přípravku v jedné vrstvě v závislosti na aplikační metodě, absorpčních vlastnostech dřeva, a členitosti jeho povrchu.	
Doporučený pracovní postup povrchové úpravy	<p>Výrobce, společnost Morrells, uvádí tyto pokyny týkající se zpracování přípravku:</p> <p>Upravovaný povrch musí být čistý, suchý a prost znečištění oleji, vosky, silikony příp. zbytky původní povrchové úpravy. Před zpracováním obsah obalu důkladně promíchejte !</p> <p><u>Typická metoda zpracování:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o Naneste rovnoměrnou vrstvu HOLZÖL Oleje na pochozí plochy válečkem nebo štětkou. Přípravek dobře rozetřete po směru dřevních vláken. o Po 8 - 12 hodinovém schnutí proveďte jemně sbrusění ploch nejlépe flexibilním brusivem (brusná vlna) o jemnosti 220 – 240. o Aplikujte stejnou metodou druhou vrstvu přípravku. o Povrch ponechte zasychat 12 h. do pochozí pevnosti. <p>Výrobce upozorňuje, že odklon od doporučeného způsobu zpracování může způsobit problémy s dosažením deklarované kvality.</p> <p>Pro získání informací týkajících se dílenského (profesionálního) zpracování přípravku, respektujícího konstrukční povahu konkrétní zakázky, se obraťte na technickou podporu č. tel.: +420 602 729 505</p>	
Doporučená údržba upraveného povrchu	<p>Pro plochy podlah upravených tímto přípravkem platí obvyklý požadavek tzv. pasivní ochrany spočívající v instalaci čistících zón v místech vstupu do objektu z venkovního prostředí.</p> <p>Před provedením údržbové aplikace je nutné dokonalé vymetení a odsátí prachových zrn i drobnějších částic nečistoty z ošetřovaných ploch.</p> <p>Další postup spočívá v setření povrchu textilií, jemně zvlhčenou na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské dlaně velmi slabou mýdlovou vodou (lze použít běžný domácí saponát, cca 10 kapek na 5 l vody). Použijte měkký hadr z objemnější textilie. V žádném případě se nesmí použít koncentrovaný nebo abrazivní čisticí prostředek (čisticí pasty, prášky a jiné látky schopné poškrábat plochu).</p>	

	<p>Na takto připravený povrch naneste přípravek HOLZÖL Olej na pochozí plochy protiskluzný za použití objemnější bavlněné tkaniny (manšestr, flanel). Prostředek odlévejte v malých porcích – loužičkách na zpracováváný povrch a ihned zapracujte intenzivním tlakem do povrchových struktur obnaženého dřeva. Na povrchu nesmí zůstat přebytek prostředku, vše musí být zapraveno do dřeva. Po této úpravě nechte povrch vytvrzovat do druhého dne.</p>
Oživení opotřebeného povrchu	<p>Plochy upravené přípravkem HOLZÖL Olej na pochozí plochy protiskluzný je nutno udržovat tak, aby byl povrch stále hladký a kvalitní. To se týká zejména těch míst, která jsou podrobována extrémní mechanické i chemické zátěži. Vhodné je velmi mírné „otevření“ povrchu sbrúšením brusivem o jemnosti 320 a zaleštění těchto ploch hadříkem napuštěným přípravkem HOLZÖL Olej na pochozí plochy protiskluzný.</p>
Důležité informace týkající se zpracování	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nátěrová hmota je určena jak k manuálnímu zpracování (štetec, váleček, leštící poduška), tak i jedno- nebo vícekotoučový leštící stroj). ○ Používejte pouze doporučené ředidlo. Použití jiného ředidla může způsobit nerovnoměrné zasychání s tvorbou nehomogenního vzhledu. ○ Před zahájením prací vždy zkontrolujte na malé ploše výrobku shodu dosaženého výsledku s referenčním povrchem. ○ Odstíny předkládané na vzorkovnicích se budou shodovat s výsledkem zpracování vždy v míře menší než absolutní. To je dáno rozdílností ve výrobě vzorkovnic ve srovnání s individuálními podmínkami při dílenském zpracování. ○ Optimální teplota zpracování se pohybuje v rozpětí 18°C – 22 °C. ○ Po zpracování by se upravovaný nábytek neměl skladovat v teplotách nižších 2°C. ○ Nátěrová hmota splňuje podmínky směrnice evropského parlamentu č. 2004/42/EC, doplňku č. II. (cat. A/i).
Bezpečnostní a zdravotní údaje	<p>Před zpracováním nátěrové hmoty se seznamte se zněním Bezpečnostních listů, které jsou k dispozici na www.morrells.co.uk nebo na vyžádání u Vašeho nejbližšího Morrells partnera.</p>

Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na našich nejlepších znalostech a zkušenostech a jsou Vám předkládány v dobré víře v dokonalý výsledek Vaší povrchové úpravy. Pokládejte je proto za naše doporučení, jak postupovat při jejich zpracování. S ohledem na uvedenou skutečnost nepřebíráme jakékoliv záruky za případný odklon od deklarované kvality a doporučujeme vždy provést zkoušku povrchové úpravy za takových podmínek, které budou pro jejich zpracování vytvořeny na Vašem pracovišti.

K zodpovězení ostatních dotazů týkajících se zpracování, se prosím obraťte na zákaznické oddělení společnosti MORRELLS, č. tel.: 0161 406 5300



Morrells Woodfinishes Ltd. Wellington Works, Mill Lane, Woodley, Stockport, Cheshire SK11RN
Tel: 08705 60 61 62 Fax: 0870 604 604 E-mail: enquiries@morrells.co.uk Web: www.morrells.co.uk

Registered office: Morrells Woodfinishes Ltd. Company no.: 785935 VAT Reg. No.: GB 712 5048 66

